APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA RED VIAL EN COLOMBIA

LAURA VALENTINA OLARTE BETANCOURT

Ensayo presentado como opción de grado para optar al título de:

INGENIERO CIVIL

Curso internacional Misión de la Innovación, Universidad Politécnica de Valencia

Valencia - España

Luz Yolanda Morales Martin

Tutora

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

BOGOTA, D.C

2021

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA RED VIAL EN COLOMBIA

Con el pasar de los años, la industria de la construcción se ha destacado por su papel estratégico en la activación de la economía de un país y el desarrollo del mismo; desafortunadamente para cumplir con su objetivo, con frecuencia impacta negativamente la integridad del medio ambiente, por una parte a causa de actividades que resultan necesarias para obtener la materia prima como la explotación de canteras para adquirir los agregados naturales, y también debido a la generación de grandes volúmenes de residuos y desechos que son llevados a vertederos sin un control previo.

En Colombia, a pesar de que existe diversa normatividad que reglamenta y dicta diversas disposiciones para el manejo adecuado de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) como lo son el Decreto 586 de 2015, la Resolución 932 de 2015 y la Resolución 472 de 2017; es frecuente encontrar RCD en lugares inadecuados ocupando enormes cantidades de terreno y provocando graves peligros ambientales que ponen en riesgo tanto el medio ambiente como la salud pública.

Por lo tanto, en este ensayo se pretende analizar el comportamiento de los agregados reciclados (AR) procedentes de los RCD evaluando su viabilidad como un material de relleno capaz de reemplazar los agregados naturales requeridos en la construcción de vías obteniendo dos grandes ventajas, en primer lugar impulsar la infraestructura vial del país a menores costos comparado con los métodos convencionales, y en segundo lugar, disminuir las afectaciones al medio ambiente que son proporcionadas por el hombre reduciendo la explotación de material natural para la ejecución de obras civiles.

En Colombia, se estima que la industria constructora genera un 40% de los residuos, y además, el 60% de materiales empleados en las obras son extraídos de la tierra (Ministerio de Ambiente, 2017), por esta razón, surge la necesidad de tomar responsabilidad ambiental e innovar en técnicas que permitan crear prácticas sostenibles como el uso de RCD y de este modo controlar la disposición final de los mismos al final de los proyecto de construcción.

Debido a esto, cada día es mayor el interés de la sociedad en la implementación de la economía circular aplicada a la construcción, donde a través de la reincorporación de RCD en procesos constructivos, reúso o aprovechamiento de RCD como materias primas, procesamiento de RCD para ser convertidos en agregados minerales para concretos y asfaltos y otros, éstos puedan ser aprovechados en nuevas obras de ingeniería prolongando su ciclo de vida y reduciendo la generación de residuos de obra. Por su parte, Braungart y McDonough (2005) plantean que la economía circular propone un cambio al paradigma “reducir, reutilizar y reciclar” por una transformación más profunda y duradera, que permita disminuir el impacto causado por las actividades humanas sobre el medio ambiente.

Cabe mencionar que el aprovechamiento de RCD puede estar sujeto a diversas aplicaciones en el ámbito constructivo; sin embargo, teniendo en cuenta que una vía en buenas condiciones es una herramienta clave para aumentar la competitividad del país, porque por medio de las mismas es posible la activación de mercados que fomenten el intercambio de bienes y servicios entre los centros de producción con los centros de consumo; entonces se considera que la aplicación de los RCD en la infraestructura vial es la mejor manera de impulsar el crecimiento de un país como Colombia, el cual presenta un déficit en cobertura de malla vial, ya sea por la carencia de infraestructura vial o por el mal estado en que se encuentran numerosos tramos de la red vial nacional.

¿Qué es innovar?

Se define la palabra “innovar” en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) como “el acto de mudar o alterar algo, introduciendo novedades”. De manera general se tiene que innovar es un proceso con el cual se genera valor añadido a partir de conocimientos e investigaciones (Nieto, 2010), esto con el fin dar respuesta a una serie de demandas y a su vez, suplir las necesidades de una sociedad. Partiendo de lo anterior, y haciendo énfasis en la propuesta principal del ensayo, se considera que:

- El valor añadido es el aprovechamiento de materiales que tendrían una disposición final en un vertedero, donde no representan un valor o utilidad.
- Los conocimientos e investigaciones son aquellos factores que a partir del análisis de las características físico-mecánicas de agregados reciclados y naturales, y su comparación, determinarán si cumplen con lo requerido para la construcción de vías.
- La serie de demandas hace referencia a la necesidad de impulsar el desarrollo de la infraestructura vial en Colombia.

Por otra parte, desde el espacio de aplicación se encuentran diversos tipos de innovación, al aprovechar los RCD en la infraestructura vial colombiana sobresalen:

- **La innovación en el proceso** teniendo en cuenta que se añadirán algunas actividades como lo es el transporte de RCD a una planta, su debido tratamiento y luego utilización en obra.
- **La innovación en las materias primas** al reemplazar los agregados naturales extraídos de canteras por los agregados reciclados disponibles en los RCD.
- **La innovación económica-financiera** al disminuir costos de materias primas haciendo uso de un material (agregado reciclado) que puede ser obtenido gratuitamente.

Red vial en Colombia

Se denomina vía a aquella infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad (INVIAS, 2018). Como lo establece el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (INVIAS, 2008), un criterio de clasificación de las vías es de acuerdo a su funcionalidad; de este modo, se clasifican en tres grupos:

Tabla 1. Clasificación de las vías según su funcionalidad

Tipo de vía	Definición	Responsable	Estado
Primaria	Troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países.	Están a cargo de la nación.	Deben funcionar pavimentadas.
Secundaria	Unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.	Están a cargo de los departamentos.	Pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.
Terciaria	Vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.	Están a cargo del municipio u otras entidades.	Deben funcionar en afirmado.

Adaptado de: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (INVIAS, 2008)

De acuerdo al documento “Transporte en Cifras Estadísticas-2015” del Ministerio de Transporte, la red vial nacional al año 2015 es de 206.727 km, donde 19.306 km corresponden a vías primarias, 45.137 km a vías secundarias y 142.284 km a vías terciarias. El INVIAS presenta constantemente reportes acerca del estado de la red vial nacional. En la *Figura 1* se presenta el estado para el segundo semestre del año 2020 de aquellas vías no pavimentadas (vías secundarias y terciarias), donde se aprecian valores significativos de vías en regular y mal estado lo cual resulta no ser favorable y un tema que debe ser atendido para mejorar la movilidad entre las distintas zonas del país.

Figura 1. Estado de la Red vial colombiana no pavimentada

Fuente: INVIAS, 2020

Puyana (2019) asegura que el mejoramiento de aquellas vías en estado crítico muchas veces puede ser un asentamiento de la vía por medio de mejoramientos a las capas granulares de la misma y no necesariamente una pavimentación; primero, porque muchas veces es una solución innecesaria y segundo, porque los recursos del estado alcanzan para muy poco; es por esto, que la utilización del RCD puede ser una respuesta a este problema detectado en diversas zonas del país.

Por otra parte, Colombia es un país donde se evidencia que la red vial no tiene cobertura a distintas zonas del país, como consecuencia de esto existen municipios que se encuentran incomunicados y por lo tanto se limita su ingreso exclusivamente a medios de transporte como el transporte aéreo o acuático, los cuales en la mayoría de los casos son de difícil acceso para las comunidades afectadas. De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación (DNP) algunos sectores que afrontan esta problemática son: Puerto Carreño, Vichada; Puerto Inírida, Guainía; Mitú, Vaupés y Leticia, Amazonas. Una mejora a esto, sería la construcción de vías aprovechando los RCD.

¿Qué son los RCD?

Según lo establecido en el Decreto 586 del 29 de Diciembre de 2015, se considera Residuos de Construcción y Demolición (RCD) a todo residuo sólido resultante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas, anteriormente conocidos como escombros.

Los RCD están compuestos por una mezcla heterogénea de diversos materiales como cemento, agregados, productos cerámicos, acero, madera y otros. Sin embargo, los porcentajes de composición de los RCD son diferentes y varían de acuerdo al sistema constructivo con el cual es planteado el proyecto de ingeniería.

En la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición - RCD” se obtiene una primer clasificación de los RCD, la cual está en función de la capacidad que tienen de ser susceptibles de aprovechamiento o no; la siguiente imagen ilustra dicha clasificación.

Figura 2. Clasificación de los RCD

Elaboración propia. Fuente: Resolución 0472 de 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Plan de manejo de los RCD en Colombia

El capítulo II de la Resolución 472 de 2017 por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición, presenta las actividades que pertenecen al plan de gestión de RCD que deben ser tenidas en cuenta por todas aquellas personas, ya sea naturales o jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD resultantes de actividades de obras civiles.

En la gestión integral de los RCD, como indica la *Figura 3* se priorizan aquellas actividades de prevención o reducción de generación de RCD con una planeación adecuada de las cantidades necesarias con el fin de evitar la pérdida de materiales; seguido a esto, se implementa la posibilidad de aprovechar los RCD y como última opción se realiza la adecuada disposición final de los RCD en los lugares aprobados por autoridades competentes; en el caso de Bogotá y sus municipios aledaños son: la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Alcaldías Municipales. En la *Tabla 2* se encuentran algunos de los sitios de disposición final aprobados.

Figura 3. Actividades de la gestión integral de RCD

Elaboración propia. Fuente: Resolución 0472 de 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Tabla 2. Sitios de disposición final de RCD para Bogotá y municipios aledaños.

Nombre	Ubicación	Tipo de material autorizado para disponer en el sitio
PMRRA Central de Mezclas S.A.	BOGOTÁ	En los predios del Registro Minero de Cantera No. 056 de Central de Mezclas S.A. no se desarrollan actividades de extracción, beneficio y transformación de materiales de construcción, no obstante se ejecutaron actividades de disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Artículo 2 de la Resolución 4626 del 3 de junio de 2010.
MAGIR S.A.S. - ESP	Soacha	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares
EL VÍNCULO	Soacha	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares
SOCIEDAD UNICONIC S.A.	Vereda La cuesta Subachoque	Productos de excavación de vías, construcciones y obras civiles, productos de demoliciones que no contengan materiales como hierro, tubos, plásticos, entre otros y material orgánico producto de descapote.
AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA S.A.S - E.S.P.	Mosquera	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares
SOCIEDAD PAISAJO S.A.S.	Mosquera	Suelo orgánico , material de excavación
PRÁCTICAS AMBIENTALES S.A.S	Mosquera / Madrid	Suelo orgánico , material de excavación
JAIME MURCIA	Cota	Suelo orgánico , material de excavación
INDUSTRIA AGRÍCOLA Y PECUARIA EL INTERIOR	Cota	Material de excavación Limos y Arcillas, Tierra negra orgánica
CEMEX-LA FISCALA	BOGOTÁ	Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles.
CEMEX-TUNJUELO	BOGOTÁ	Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles.
SAN ANTONIO-REX INGENIERIA	BOGOTÁ	Disposición final de RCD, escombros, excavación, y materiales estériles.

Adaptado de: Directorio Ambiental - Grupo RCD (SDA).

Como se mencionó anteriormente, en este ensayo se pretende evaluar el comportamiento de los agregados reciclados (AR) provenientes de los residuos pétreos de RCD como materiales de construcción idóneos para el relleno de las capas granulares de una estructura de pavimento sustituyendo de este modo los agregados naturales.

Capas granulares de una vía

Las capas granulares (base y subbase granular) hacen parte de la estructura de pavimento de toda vía, éstas al ser colocadas con otros materiales sobre el suelo (subrasante) le proporcionan al pavimento la resistencia mecánica necesaria para soportar las cargas inducidas por el tránsito.

Tabla 3. Presencia de las capas granulares en los diversos tipos de pavimentos.

Tipo	Sección típica	Registro gráfico
Flexible	<p><i>Figura 4. Capas de materiales en el pavimento flexible.</i></p>	<p><i>Figura 5. Pavimento flexible. Tomado de: https://4.bp.blogspot.com/-600/Colocacion.jpg</i></p>
Rígido	<p><i>Figura 6. Capas de materiales en el pavimento rígido.</i></p>	<p><i>Figura 7. Pavimento rígido. Tomado de: https://civilgeeks.com/wp-content/uploads/2012/06/pav1.jpg</i></p>

Articulado

Figura 8. Capas de materiales en el pavimento articulado.

Figura 9. Pavimento articulado. Tomado de: https://radiofm2001.com.ar/uploads/imagenes/image_750x_5bc9da1349f0f.jpg

Nota: Elaboración propia

En la ingeniería civil todo proyecto se rige por medio de documentos normativos y reglamentarios que sirven como guía para las diversas actividades contempladas en un proyecto desde su etapa de planeación hasta construcción; en este caso se trata de un documento elaborado por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) denominado “Especificaciones generales de construcción de carreteras - 2013”, el cual presenta en su Capítulo 3 información relacionada a los afirmados, subbases y bases, allí se exponen aquellos requisitos que deben cumplir los materiales para la ejecución de obras viales y también los índices de calidad que se deben cumplir tras su construcción.

En el **Artículo 300** se dictan las disposiciones generales para la ejecución de afirmados, subbases y bases granulares y estabilizadas, allí se establece que las partículas de agregados deberán ser duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica u otras sustancias perjudiciales.

- **Subbases granulares**

De acuerdo al **Artículo 320** de las Especificaciones generales de construcción de carreteras - 2013, los materiales granulares que serán empleados en subbases granulares deben cumplir con una serie de requisitos relacionados con la dureza, durabilidad, limpieza y resistencia del material (*Ver Tabla 4*).

Tabla 4. Requisitos de los agregados para subbases granulares

Característica	Norma de ensayo INV	Subbase clase C	Subbase clase B	Subbase clase A
Dureza				
Desgaste en la máquina de los ángeles - 500 rev (%)	E-218	50	50	50
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval (%)	E-238	-	35	30
Durabilidad				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos (%)				
-Sulfato de sodio	E-220	12	12	12
-Sulfato de magnesio		18	18	18
Limpieza				
Límite líquido (%)	E-125	25	25	25
Índice de plasticidad (%)	E-125/E-126	6	6	6
Equivalente de arena (%)	E-133	25	25	25
Contenido de terrones de arcilla y partícula (%)	E-211	2	2	2
Resistencia del material (F)				
CBR (%)	E-148	30	30	40

Adaptada de: Especificaciones generales de construcción de carreteras (INVIAS, 2013).

Nota: Las clases de subbase granular están en función del nivel de tránsito (NT).

● Bases granulares

Los requerimientos de agregados en esta capa son más estrictos, la base granular debe estar constituida por piedra de buena calidad, triturada y mezclada con material de relleno, con arena y suelo (Coronado, 2002). De acuerdo al **Artículo 330** de las Especificaciones generales de construcción de carreteras - 2013, los materiales granulares que serán empleados en bases granulares deben cumplir con una serie de requisitos relacionados con la dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y resistencia del material (*Ver Tabla 5*).

Tabla 5. Requisitos de los agregados para bases granulares

Característica	Norma de ensayo INV	Base clase C	Base clase B	Base clase A
Dureza				
Desgaste en la máquina de los ángeles (%)	E-218			
-500 revoluciones		40	40	35
-100 revoluciones		8	8	7
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval (%)	E-238	-	30	25
Evaluación de la resistencia mecánica por el método de 10% de finos	E-224			
-Valor en seco, mínimo (kN)		-	70	90
-Húmedo/seco, mínimo (%)		-	75	75
Durabilidad				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos (%)				
-Sulfato de sodio	E-220	12	12	12
-Sulfato de magnesio		18	18	18
Limpieza				
Límite líquido (%)	E-125	25	-	-
Índice de plasticidad (%)	E-125/E-126	3	0	0
Equivalente de arena (%)	E-133	30	30	30
Valor de azul de metileno	E-235	10	10	10
Contenido de terrones de arcilla y partícula (%)	E-211	2	2	2
Geometría de las partículas				
Índices de alargamiento y aplanamiento	E-230	35	35	35
Caras fracturadas				
-Una cara	E-227	50	70	100
-Dos caras		-	50	70
Angularidad de la fracción fina	E-239	-	35	35
Resistencia del material				
CBR (%)	E-148	≥80	≥80	≥95

Adaptada de: Especificaciones generales de construcción de carreteras (INVIAS, 2013).

Nota: Las clases de subbase granular están en función del nivel de tránsito (NT).

¿Por qué trabajar con agregados reciclados?

Los agregados son materiales sólidos granulares, los cuales son usados como parte esencial para la fabricación de un producto de mejores características mecánicas, físicas y químicas, a través de su mezcla con otros materiales o sustancias con propiedades aglomerantes o a través de procesos mecánicos que los consoliden con ayuda del agua (Terzaghi, Peck, y Mesri, 1996).

Desde el punto de vista ambiental del uso de agregados naturales en construcción, se consideran dos grandes problemáticas las cuales se relacionan directamente con la obtención de los agregados y la disposición final de los RCD. A partir de los estudios de impacto ambiental (EIA) a continuación se mencionan algunos de los problemas más comunes a los que se ve expuesto el medio ambiente:

- Alteración de la calidad del aire.
- Pérdida del hábitat.
- Cambios en la morfología del suelo.
- Procesos de erosión de los suelos.
- Contaminación de las fuentes hídricas.
- Contaminación del suelo.
- Disminución de especies ya sea animales o vegetales en la zona.
- Entre otros.

Por otra parte, en cuanto al análisis económico se determina el costo integral por cubo, esto incluye el procedimiento de transporte, proceso, construcción, etc. Los resultados finales calculados del costo total de la utilización reciclada y el vertido directo en vertederos son 41 yuanes/m³, 72 yuanes/m³ (Zhang, et al., 2020). Se aprecia una diferencia de 31 yuanes/m³, lo cual corresponde aproximadamente a \$17.000/m³, a partir de esto se concluye que el beneficio económico es significativo en el modo de utilización del reciclaje.

De este modo, el tema de reemplazar los agregados naturales y aprovechar aquellos Residuos de Construcción y Demolición (RCD) por medio de Agregados Reciclados (AR) toma relevancia desde los componentes ambiental y económico, sin embargo, se requieren diversos análisis y ensayos que permitan determinar si la aplicación de los mismos y su uso como materiales para las capas granulares de las vías cumple con todas aquellas especificaciones técnicas y normas establecidas por el INVIAS, esto con el fin de mantener la calidad y durabilidad de las carreteras del país.

Fase de experimentación para la construcción de subbases y bases granulares

Una vez que los agregados sean explotados y sometidos a actividades como clasificación, trituración, lavado y mezcla con otros materiales para obtener la granulometría adecuada, se da inicio al proceso de experimentación, el cual es planteado por el INVIAS en las “Especificaciones generales de construcción de carreteras - 2013” con el fin de realizar una verificación previa de los equipos y materiales, definiendo el método ideal de preparación, transporte, colocación y compactación para la ejecución de las actividades dando cumplimiento a las especificaciones dadas.

Figura 10. Fase de experimentación

Adaptado de: Especificaciones generales de construcción de carreteras (INVIAS, 2013).

Posterior a la realización de ensayos y teniendo en cuenta que la capa granular cumple con las condiciones establecidas, se da inicio a la construcción de ésta (ya sea base o subbase) a escala industrial; por el contrario, en caso de que no se ajuste a las condiciones establecidas se deberán corregir los sistemas de preparación, extensión y compactación.

Aplicaciones a nivel internacional

Al realizar una mirada retrospectiva a nivel global, se evidencia que el manejo de RCD y en específico, el tratamiento y utilización de agregados reciclados (AR) procedentes de materiales pétreos en las capas granulares de una estructura de pavimento ha sido un proceso ampliamente utilizado para la construcción de vías en países principalmente europeos, como Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. A continuación se exponen dos estudios de caso donde por medio del aprovechamiento de RCD fue posible la realización de proyectos viales.

Estudio de caso N° 1:

Agregados reciclados de desechos de construcción y demolición como materiales de relleno alternativos para subrasantes de carreteras en China

Zhang, Ding, Li & Peng (2020) plantean que la gran rapidez de crecimiento de la industria constructora en China ha producido grandes volúmenes de RCD (de acuerdo a uno de los reportes más recientes, anualmente se generan 2.360 millones de toneladas). A partir de esto, en Beijing se plantea la idea de darle un uso a los residuos de construcción y demolición como un material de relleno para subrasante evitando así su desecho directamente en vertederos industriales.

Cerca al sitio de la construcción, se encuentra una cantidad considerable de bungalows¹ de ladrillo y hormigón en estado de demolición y abandono, estos residuos de construcción serán expuestos a un proceso de trituración y clasificación donde se eliminen las impurezas desfavorables para su correcto funcionamiento como madera, plástico, acero, entre otros.

¹ Estilo de casa, generalmente de un solo piso y con porche en la parte frontal.

El proceso de recuperación de los RCD se lleva a cabo por medio de una serie de pasos, estos son: roce de agua, aplastamiento, clasificación manual, trituradora, colocación en pantalla y finalmente obtener los Agregados Reciclados de RCD. En la *Figura 11* se ilustra el proceso.

Figura 11. Proceso de recuperación de agregados reciclados.

Fuente: (Zhang, et al., 2020). Recuperado de:
<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.jclepro.2020.120223>

Proceso constructivo con agregados reciclados

El proceso de construcción de la subrasante con RCD comprende las siguiente actividades: limpieza de la capa superior del suelo, trazado de la cuadrícula, descarga de AR; nivelación, riego con aspersor manteniendo un contenido de humedad óptimo, compactación estática, vibración débil y por último, fuertes vibraciones con el rodillo vibratorio.

Figura 12. Proceso de construcción con agregados reciclados.

Fuente: (Zhang, et al., 2020). Recuperado de:
<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.jclepro.2020.120223>

Tabla 6. Propiedad fisicoquímica de los agregados de RCD procesados.

Propiedad	Características / límite	Propiedad	Características / límite
Contenido orgánico (%) ^a	1,9 / 5	Coefficiente de curvatura	8,9
Contenido de sal soluble (%) ^b	0.376 / 0.5	Límite líquido WP (%) ^d	28/50
Otro contenido de impurezas (%)	0,9 / 1	Límite plástico WP (%) ^d	22
Distribución del tamaño de grano (%) ^c		Contenido de humedad óptimo (%)	13,4
Partícula de grava (2-40 mm)	76,4	Densidad seca máxima γ_{dmax} (g / cm ³)	1,78
Granos de arena (0,075-2 mm)	18,8	CBR ^e (%), K = 93%	14,5 / 4
Material fino (<0,075 mm)	4.8	CBR ^e (%), K = 93%	37,4 / 5
Coefficiente no homogéneo	95	CBR ^e (%), K = 96%	74,6 / 8

*Fuente: (Zhang, et al., 2020). Recuperado de:
<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.jclepro.2020.120223>*

Resultados

Luego de numerosos ensayos en laboratorio, como también in situ, se comprobaron las ventajas de la aplicación de RCD por el alto potencial que presentan con respecto a los valores límites establecidos por la normatividad que rige en su país, además por medio de una prueba de radar, se determina que no existe un eco de reflexión irregular fuerte, lo que indica que los agujeros de la subrasante y las piedras de bloque de gran tamaño de partícula no existen, debido a que el suelo se compacta densamente y por tanto, esta sección puede verse como una estructura homogénea y se determina que los agregados RCD funcionan bien cuando se compactan adecuadamente.

En cuanto a la capacidad de carga de la subrasante RCD, se realiza una comparación entre la compresión por unidad de altura de la subrasante RCD y la subrasante llena de suelos comunes. El resultado demuestra que la subrasante RCD tiene una mejor capacidad de carga que la subrasante de limo o arcilla, puesto que dicho valor no es más del 0,7%, que es menor que la de otra subrasante común de limo o arcilla.

Estudio de caso N° 2:

Construcción de tramos de carretera con áridos mixtos reciclados tratados con cemento en Málaga, España

Agrela, Barbudo, Ramírez, Ayuso & Carvajal (2012) destacan que la mayor parte de los agregados reciclados producidos son de tipo MixRA, es decir, Agregados Mixtos Reciclados, los cuales contienen porcentajes variables de concreto, mampostería y asfalto. En el presente ensayo se evalúa el comportamiento de dos tipos de MixRA en la construcción de dos tramos de una rampa de acceso a una autopista ubicada en Málaga, España; y luego de esto, se analiza la viabilidad de dicha aplicación por medio de la comparación con un agregado natural.

Figura 13. Vista general de las secciones de prueba.

Fuente: Agrela, et al. (2012). Recuperado de:

<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.resconrec.2011.11.003>

Figura 14. Residuos procedentes de demolición.

Fuente: Agrela, et al. (2012). Recuperado de:
<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.resconrec.2011.11.003>

De acuerdo a la *Figura 14*, se pueden identificar los principales componentes del agregado reciclado mixto, estos son: residuos de mampostería, hormigón, y otros como metal, madera y plástico, los cuales fueron separados antes de llegar a la planta de procesamiento.

Tabla 7. Componentes de los áridos reciclados a evaluar.

Constituyentes de áridos (UNE 933: 11)	MixRA-15	MixRA-22
Áridos naturales	16,08	13,96
Partículas de hormigón triturado	68,20	63,14
Partículas de cerámica trituradas	15,13	22,42
Asfaltos	0,11	0
Yeso	0,35	0,42
Otros	0,13	0,06

Fuente: Agrela, et al. (2012). Recuperado de:
<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.resconrec.2011.11.003>

Agrela, et al. (2012) plantean respecto a los materiales las siguientes diferencias entre el agregado natural y el agregado reciclado mixto:

- Los agregados naturales tienen una densidad más alta que los agregados reciclados mixtos y una menor absorción de agua que los agregados reciclados.
- Los agregados reciclados mixtos tienen menor resistencia a la fragmentación que los agregados naturales, pero esto no es particularmente importante para la fabricación de suelo-cemento .
- Los agregados reciclados mixtos investigados tienen una distribución de tamaño de partícula adecuada para su uso en capas de pavimento tratadas con cemento.
- Las partículas de los agregados reciclados mixtos tienen un coeficiente de forma apropiado, medido por el índice de descamación.
- El contenido de partículas cerámicas (mampostería) en los agregados reciclados mixtos no excluye su uso como suelo-cemento.

Conclusiones

El aprovechamiento de los RCD en nuevas obras de ingeniería en general resulta ser una solución viable para adquirir materias primas para la construcción tomando aquellos residuos de construcción y demolición que resultan ser un problema para la sociedad. A partir de esto se mencionan algunas de las conclusiones más importantes de este ensayo.

- Las capas granulares de toda vía requieren grandes cantidades de agregados para su correcta estructuración, por ende, día a día la explotación de agregados es mayor y esto trae consigo problemas de eutrofización y ecotoxicidad; de este modo, se requiere intervenir en los ecosistemas en forma ambiental y socialmente pero siempre de manera sostenible.

- Diversos estudios aplicados a nivel internacional han evaluado la relación costo/beneficio del aprovechamiento de RCD, la cual resulta ser favorable al ser materiales que presentan un buen comportamiento y son de fácil acceso económicamente. Por otra parte, O'Mahony (1990) propone que los agregados reciclados son una opción viable para ser usados en la construcción de obras civiles debido al alto potencial que presentan, desde sus características como material virgen hasta las características remanentes después de su uso.
- En el caso de Colombia, si bien se sabe que no existe información suficiente sobre normativas y reglamentación para la utilización de RCD en nuevas obras de ingeniería, es posible adoptar documentos elaborados para el cumplimiento de los agregados naturales y adaptarse a los mismos como los elaborados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
- Finalmente, se considera que el uso del RCD es un tema valioso y relativamente nuevo en el que se debe seguir investigando, la principal ventaja de este enfoque es que permite a los ingenieros ver el material en un contexto diferente al esperado y que podría ser aplicado en numerosos proyectos a nivel nacional y destinado a diversas obras civiles, no limitarlo al mejoramiento o construcción de vías, sino darle un campo de aplicación más amplio teniendo en cuenta que las actividades constructoras son las más rentables y generadoras del desarrollo.

De acuerdo al contenido programático del curso internacional “Misión Internacional en Gestión de la Innovación” desarrollado a través de la Universidad Politécnica de Valencia, España a continuación se presenta la matriz DOFA para el desarrollo del modelo de negocio propuesto y a su vez, se genera el reto de innovación

Organización			
	FORTALEZAS	Grandes cantidades de RCD se generan en el país.	
	DEBILIDADES	No existen documentos sobre el aprovechamiento de estos en vías.	
Contexto de la organización			
	AMENAZAS	Las afectaciones al medio ambiente cada día son mayores.	
	OPORTUNIDADES	Se pueden adoptar técnicas y ensayos elaborados en otros países	
Clientes	Obstáculos La innovación es poco aplicada en nuestro país, siempre existe el riesgo de que los proyectos no sean viables y por lo tanto, no existe mucha información al respecto.		
	Resultados Mejorar la malla vial del país a precios asequibles y reducir el daño ambiental que genera la construcción de obras (explotación de canteras y disposición final de RCD)		
	Expectativas Recibir vías en óptimas condiciones para el transporte de carga y pasajeros sin problemas relacionados a la sustitución de agregados naturales por reciclados.		

MANTENER			
ELIMINAR			
CREAR	Ensayos de laboratorio que evalúen el comportamiento de los RCD	Construcción y mejoramiento de vías con Agregados Reciclados en capas granulares	Capacitaciones a diversas empresas que puedan adoptar esta técnica
MEJORAR			
Viabilidad <ul style="list-style-type: none"> • Comercial • Social • Técnica • Económica 			
	OBSTÁCULOS	RESULTADOS	EXPECTATIVAS

RETOS DE INNOVACIÓN	Prolongar el ciclo de vida de los RCD por medio de un aprovechamiento como materia prima para las capas granulares de una vía en actividades de mejoramiento o construcción y de este modo impulsar el desarrollo de la malla vial en Colombia a precios asequibles y disminuyendo los impactos ambientales al mismo tiempo
----------------------------	---

23

Referencias

- Agrela, F., Barbudo, A., Ramírez, A., Ayuso, J., Carvajal, M. D., & Jiménez, J. R. (2012). Construction of road sections using mixed recycled aggregates treated with cement in malaga, spain. *Resources, Conservation and Recycling*, 58, 98-106. doi:<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.resconrec.2011.11.003>
- Chavez A., Guarín N., & Cortés M. (2013). Determinación de propiedades físico-químicas de los materiales agregados en muestra de escombros en la ciudad de Bogotá D.C. *Revista Ingenierías Universidad de Medellín*. Vol 12. Recuperado de: <https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/630/571>
- Congreso Nacional de Firms, & Castilla y León. (2000). Las capas de base para firms de carretera. S.l.: Aniceto Zaragoza Ramírez.
- Coronado, J. (2002). Manual Centroamericano para diseño de pavimentos. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
- Decreto 586 de 2015. “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.”
- Guaje, J. (2020). Estudio del agregado reciclado de residuos de construcción y demolición en celdas de confinamiento con llantas desechadas para la construcción de obras viales en Colombia. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/78634/1077904747.2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Instituto Nacional de Vías - INVIAS (2020). Estado de la Red Vial. Recuperado de:
<https://www.invias.gov.co/index.php/component/content/article/2-uncategorised/57-estado-de-la-red-vial>

Jimenez, E., & García, H. (2016). Aprovechamiento de los RCD en proyectos de construcción y conservación de pavimentos urbanos. (Tesis de postgrado). Universidad Católica de Colombia.

Martínez, C., & Walther S. (2017). Evaluación de impactos por la extracción de agregados para la construcción en el cauce del Río Achamayo, Concepción - Junín. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Los Andes. Recuperado de:
<http://repositorio.upla.edu.pe/handle/UPLA/279>

Mejía E., Giraldo J., Martínez L. (2013). Residuos de construcción y demolición. Revisión sobre su composición, impactos y gestión. Revista CINTEX. Vol 18. Recuperado de:
<https://revistas.pascualbravo.edu.co/index.php/cintex/article/view/52/54>

Ministerio de Transporte Colombia. Transporte en Cifras Estadísticas 2015. Recuperado de:
<https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14090>

Pacheco, C., Fuentes, L., Sánchez, E., & Rondón, H. (2017). Residuos de construcción y demolición (RCD), una perspectiva de aprovechamiento para la ciudad de barranquilla desde su modelo de gestión. Ingeniería y Desarrollo. Vol 35. Recuperado de:
<http://www.scielo.org.co/pdf/inde/v35n2/2145-9371-inde-35-02-00533.pdf>

Resolución 472 de 2017. “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición - RCD”

- Santos, D., Monercillo, B., & García, A. (2011). Gestión de residuos en las obras de construcción y demolición. Tornapunta ediciones. Segunda edición. Recuperado de: <http://libreria.fundacionlaboral.org/ExtPublicaciones/GestionResiduos2.pdf>
- Silva, R. V., de Brito, J., & Dhir, R. K. (2019). Use of recycled aggregates arising from construction and demolition waste in new construction applications. *Journal of Cleaner Production*, 236, 117629. doi:<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.jclepro.2019.117629>
- Zhang, J., Ding, L., Li, F., & Peng, J. (2020). Recycled aggregates from construction and demolition wastes as alternative filling materials for highway subgrades in china. *Journal of Cleaner Production*, 255, 120223. doi:<https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1016/j.jclepro.2020.120223>